

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

Ziegelgefach verputzt

Positionen

1 Positionen

Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

Positionen

1.01 Hinweise Regelwerke WTA

Bei der Ausführung der Arbeiten sind insbesondere die Regelwerke der WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) Referat 8 "Fachwerkinstandsetzung" zu beachten.

_____ m2

1.02 Schadhafte Altputz entfernen

Schadhafte, gerissenen und/oder hohlliegenden Altputz rückstandsfrei entfernen.
Schadhafte, nicht tragfähige Fugen mind. 2,0 cm tief ausräumen.
Flächen trocken reinigen.
Anfallenden Bauschutt in Container verladen und gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

_____ m2

*** Bedarfsposition ohne GP

1.03 Freilegen von Fugen bis in eine Tiefe von 2 cm

Freilegen von Fugen im Ziegelmauerwerk.
Ausräumen von morbidem Fugenmaterial ohne Beschädigung der Fugenflanken bis in eine Tiefe von ca. 2 cm. Anschließend die Fugen durch ausblasen mit Druckluft säubern.

Das ausgeräumte Material geht in den Besitz des AN über und ist gemäß den örtlichen Bestimmungen sach- und fachgerecht zu entsorgen.

_____ m2

nur Einh.-Preis

*** Bedarfsposition ohne GP

1.04 Zerstörte Steine austauschen

Zerstörte Steine im Mauerwerksgefach ausstemmen.
Einbauen von Steinen gleicher Art und Güte gemäß dem ungeschädigten Originalmaterial.

_____ St

nur Einh.-Preis

Positionen

1.05 Vorspritzmörtel netzförmig auf saugenden Untergründen (SP Prep)

Haftbrücke aus mineralischem Vorspritzmörtel
auf den vorbereiteten, saugfähigen Untergrund
(Mauerwerk)
für nachfolgenden Verputz netzförmig
(Deckungsfläche 50-70 % deckend)
mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.

Produkt: Remmers SP Prep
oder glw.

Eigenschaften:
hoher Sulfatwiderstand
niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)

Produktkenndaten.
Schüttdichte Ca. 1,7 kg/dm³
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = 15$
Wassereindringtiefe Nach 1 h > 5 mm
Brandverhalten Klasse A1
Druckfestigkeit (28 d) CS IV (> 6,0 N/mm²)
Fremdüberwachung GG-Cert + WTA

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>

_____ m2

Positionen

1.06 Verputz von Gefachen aus Ziegelmauerwerk

Verputz der Ziegelgefache mit einem
hydraulisch und carbonatisch
erhärtenden, rein mineralischen Putzmörtel

Putzdicke: _____ mm

Produkt: Remmers Fachwerkmörtel
oder glw.

Eigenschaften:
Austrocknungsfördernd
Als Ausfachungsmörtel einlagige Auftragsdicke 30 - 80 mm
Als Putzmörtel einlagige Auftragsdicke 10 - 30 mm

Produktkenndaten:
Schüttdichte Ca. 0,7 kg/dm³
Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu < 12$
Wärmeleitfähigkeit λ Ca. 0,2 W/(m*K)
Brandverhalten (DIN EN 998-1) Klasse A1
Druckfestigkeit (28 d) CS II (i.M. 3,0 N/mm²)
Dyn. E-Modul Ca. 6.000 N/mm²
Farbe Grau
Größtkorn Ca. 2,5 mm
Kap. Wasseraufnahme w₂₄ > 1 bis < 3 kg/m²

Angebotenes Produkt:

Produkt / Verbrauch:

ca.: 7,0 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke Remmers Fachwerkmörtel <0505>

_____ m²

Positionen

1.07 Farbfassung auf Putzgefachen (Color CL Historic)

Farbbeschichtung auf Putzgefachen
mit einer modifizierten Kalkfarbe.

Für die verbesserung der Witterungsbeständigkeit im Außenbereich
wird der Kalkfarbe 3% einer wässrigen Polymerdispersion
zugegeben.

Anzahl Arbeitsgänge: _____

Produkte:

- Remmers Color CL Historic
 - Remmer ZM FH[basic]
- oder glw.

Eigenschaften Kalkfarbe:

Kapillaraktiv
Hoch wasserdampfdiffusionsfähig
Hohes Deckvermögen
Frei von organischen Bindemittelzusätzen
Lösemittel- und weichmacherfrei
Frei von Konservierungsmittel
Mineralwasserbasiert
Titandioxidfrei
Allergikerfreundlich
Natürlich antiseptisch
Spannungsarm
Hohes Haftvermögen

Produktkenndaten im Anlieferungszustand:

Bindemittel Dispergiertes Weißkalkhydrat
Dichte (20 °C) 1,54 g/cm³
Viskosität 3500 mPa·s
pH-Wert > 11

Produktkenndaten im ausreagierten Zustand:

Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN 52615): sd < 0,01 m
Wasseraufnahmekoeffizient (DIN 52617): Untergrundabhängig
Glanzgrad Tuchmatt

Produktkenndaten Polymerdispersion:

Haftscherfestigkeit Bis 4 N/mm²
Dichte (20 °C) Ca. 1,08 g/cm³
Polymergehalt Ca. 30 %
pH-Wert Ca. 9,0

Angebotene Produkte:

Produkte / Verbrauch:

Positionen

_____ m2