

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

Stuckerneuerung und -reparatur

Positionen

1 Vorbemerkungen

Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

Positionen

2 Vorarbeiten

2.01 Putzrisse >0,2 mm aufweiten und mit VM Fill rapid schließen

Risse > 0,2 mm ohne Hohllagen im Altputz
auf mind. 5 x 5 mm (BxT) v-förmig aufweiten und mit einem
schnellabbindenden, filzbaren Reparaturmörtel schließen.
Oberfläche der umgebenden Struktur anpassen.

Produkt: Remmers VM Fill rapid
oder glw.

Eigenschaften:

Schnell abbindend

Wasserabweisend

Wasserdampfdurchlässig

Gutes Haftvermögen

Filzbar

Wasser-, wetter- und frostbeständig

Produktkenndaten:

Schichtdicke Einlagig 2 - 4 mm

Zweilagig bis max. 6 mm

Schüttdichte Ca. 1,4 kg/dm³

Wasseranspruch Ca. 5,7-5,9 l/25 kg

Kapillare Wasseraufnahme w = < 0,2 kg/(m²h)

Wasserdampfdiffusion sd = 0,5 m (2 mm Schichtdicke)

Druckfestigkeit Ca. 10 N/mm²

Größtkorn ≤ 0,5 mm

Angebotenes Produkt:

Produkt / Verbrauch:

Ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

_____ m2

Positionen

2.02 Reparatur von Putzfehlstellen

Ausbessern von Fehlstellen in Putzflächen, Laibungen und Gesimsen mit einem hochvergüteten, wasser-, und frostbeständigen, schnell härtenden Klebe- und Reparaturmörtel.

Produkt: Remmers VMFill rapid
oder glw.

Eigenschaften:

Schnell abbindend

Wasserabweisend

Wasserdampfdurchlässig

Gutes Haftvermögen

Filzbar

Wasser-, wetter- und frostbeständig

Maschinengängig

Produktkenndaten:

Schichtdicke Einlagig 2 - 4 mm

Zweilagig bis max. 6 mm

Schüttdichte ca. 1,4 kg/dm³

Wasseranspruch 5,7-5,9 l/25 kg

Kapillare Wasseraufnahme $w = < 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h})$

Wasserdampfdiffusion $s_d = 0,5 \text{ m}$ (2 mm Schichtdicke)

Druckfestigkeit ca. 10 N/mm²

Größtkorn = 0,5 mm

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

Ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

_____ m²

Positionen

3 Stuckerneuerung und -reparatur

3.01 Instandsetzung histor. Putzfassaden mit Grobzugmörtel

Restaurierung und Instandsetzung von alten, kalk-zementgebundenen Stuckbauteilen mit dem schnell härtenden Stuckmörtel.

Produkt: Remmers Stucco GZ
oder glw.

Eigenschaften:
Schnell erhärtend
Schichtdicke einlagig 10 - 40 mm

Produktkenndaten:
Schüttdichte ca. 1,25 kg/dm³
Wasseranspruch ca. 5,5 l/25 kg
Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu < 18$
Druckfestigkeit (28 d) $> 5 \text{ N/mm}^2$ (M5)
Kap. Wasseraufnahme $w_{24} < 1,0 \text{ kg/m}^2$
Körnung $< 1,5 \text{ mm}$
Farbton Hellgrau

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

ca.: 1,1 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Stucco GZ <0511>

_____ m²

Positionen

3.02 Instandsetzung histor. Putzfassaden mit Feinzugmörtel

Restaurierung und Instandsetzung von alten, kalk-zementgebundenen Stuckbauteilen und feinstrukturierte Oberflächengestaltung neuen und alten Stucks, Überarbeiten von Grobzugmörtel.

Produkt: Remmers Stucco FZ
oder glw.

Eigenschaften:
Schnell erhärtend
Wasserabweisend
Schichtdicke einlagig 1 - 5 mm

Produktkenndaten:
Schüttdichte ca. 1,5 kg/dm³
Wasseranspruch ca. 5,5 l/25 kg
Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu < 18$
Druckfestigkeit (28 d) $> 5,0 \text{ N/mm}^2$
Kap. Wasseraufnahme $w_{24} < 1,0 \text{ kg/m}^2$
Körnung $< 0,5 \text{ mm}$
Farbton altweiß

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

ca.: 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Stucco FZ <0512>

_____ m²

Positionen

3.03 Werksseitige Herstellung von Profilen, Stuckkernen und Gesimsen

Werksseitige Herstellung von Profilen, Stuckkernen und Gesimsen mit schnellerhärtendem Stuck- oder Gießmörtel, Körnung < 1,5 mm.

Produkt: Remmers Stucco GF
oder glw.

Eigenschaften:
Schnell erhärtend

Produktkenndaten:
Schüttdichte ca. 1,25 kg/dm³
Wasseranspruch ca. 7,5 l / 25 kg
Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu < 18$
Druckfestigkeit (28 d) ~ 5,0 N/mm²
Farbe Hellgrau
Kap. Wasseraufnahme w₂₄ > 1,0 kg/m²
Körnung < 1,5 mm

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

ca.: 1,1 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Stucco GF <0521>

_____ m2

Positionen

3.04 Ansetzen gefertigter Profile und Gesimse

Ansetzen der Profile und Gesimse mit hochflexiblen hydraulisch abbindenden Trockenmörtel mit aufbereiteten Füll- /Zusatzstoffen und besonderen Additiven.

Sicherheitsklebemörtel nach DIN 18156 T 2 mit hohem Verformungsverhalten und langer klebeoffener Zeit.

Produkt: Remmers FL fix
oder glw.

Eigenschaften:

Hohe Haftzugfestigkeit (C 2)

Flexibel (S 1)

Hohe Abrutschsicherheit (T) und Haftfestigkeit

Verlängerte klebeoffene Zeit €

Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1plus)

Produktkenndaten:

Schüttdichte ca. 1,3 kg/dm³

Wasseranspruch ca. 6,5 l / 25 kg

Begehbarkeit / Verfugung Nach ca. 12 Stunden

Klebebettdicke Bis max. 10 mm

Klebeoffene Zeit Ca. 30 Minuten (temperaturabhängig)

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke Remmers FL fix <2817>

_____ m2
