Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:
Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com

Vergussmörtel schnell

Positionen

---

1 **Positionen**

1.01 **Mineralischer Vergussmörtel schnellhärtend (Betofix QR2)**

Vergießen von Hohlräumen
mit einem schrumpffreien, quellfähigen,
hydraulisch abbindenden und
schnell erhärtenden Vergussmörtel
incl. aller evtl. erforderlichen Schalarbeiten.

Produkt: Remmers Betofix QR2

Produktanforderungen:
Sehr hohe Frühfestigkeit (nach 45 Minuten belastbar)
Wasserundurchlässig
Korrosionshemmend
Frost-Tausalzbeständig
Schichtdicke 10 - 50 mm
Wasseranspruch ca. 14 -15 % entspricht 3,5 - 3,8 l/25 kg
Druckfestigkeit
1 h = 10 N/mm²
3 h = 14 N/mm²
24 h = 30 N/mm²
7 d = 40 N/mm²
Druckfestigkeit (28 d) = 45 N/mm²
Erstarrungsbeginn (20 °C) Ca. 15 Minuten
Frischmörtelrohdichte ca. 2,2 kg/dm³
Größtkorn 2 mm
Konsistenz nach Anmischen: ca. 25 cm (Setzmaß)

Angebotenes Produkt:_____

Produkt / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/l Hohlraum Remmers Betofix QR2 <1063>

_____ ltr _____ _____

Positionen

*** Bedarfsposition ohne GP

1.02 **Nachbehandlung (Betofix NBM)**

Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerkein Form einer gebrauchsfertigen Emulsion.

Produkt: Betofix NBM

Eigenschaften:
Sperrkoeffizient SM = 85 %
SRT-Wert (Griffigkeit) = 50 Skalenteile
Gebrauchsfertige Emulsion
Lösemittelfrei
Spritzbar
Bildet einen Sperrfilm auf der Oberfläche

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) 1,00 g/cm³
Sperrkoeffizient S 98 %
SRT-Wert (Griffigkeit) 72 Skalenteile
Konsistenz Flüssig
pH-Wert Ca. 9
Farbe Weißlich

Zertifikate:
Prüfbericht Sperrwirkung gemäß TL NBM-StB 09
Prüfbericht Griffigkeit gemäß TL NBM-StB 09

Angebotenes Produkt:_____

Produkt / Verbrauch:

ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>

_____ m2 _____ nur Einh.-Preis