



Systemdatenblatt

Remmers Deck OS 8

Positionen

- **Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen, Rautiefen oder zu erbringender Mindestschichtdicken können Mehrverbräuche bzw. Schichtdickenzuschläge**

- **Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen**

- **Grundierung mit einem vorgefüllten, pigmentierten 2K EP-Bindemittel**
mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Primer PF <1224-1226>

- **Grunderspachtelungen mit einem gefüllten, pigmentierten 2-K EP Bindemittel und Quarzsand**
Verbrauch: mind. 1,2 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224> inkl. Remmers Selectmix 01/03 (MV 1:0,5) <4405>
Einstreuung: mind. 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

- **Kopfversiegelung mit einem lösemittelfreien, pigmentierten, chemisch widerstandsfähige 2K EP-Bindemittel**
mind. 0,5 - 0,7 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6190-6192>