



Systemdatenblatt

Systemaufbau - Melkstand

Positionen

■ Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln

*** Bedarfspositionen

■ Herstellen und Einbauen einer schnellhärtenden, untergrundtoleranten kunstharzgebundenen Hohl-/Dreieckskehle

ca. 0,2 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936> zum Grundieren

mind. 0,25 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936> anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

ca. 2,0 kg/lfd. m Remmers Selectmix 0/10 <6750>

Verbrauch: ca. 0,02 kg/m Remmers Unterwasserprimer <7450>

mind. 100 ml/m Remmers Multisil NUW <7525> bei 1 cm² Fugenquerschnitt (Farbe nach Wahl des AG)

*** Bedarfspositionen

■ Grundierung mit einem untergrundtoleranten und schnell härtenden 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

Absandung: mind. 1,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

■ Einstreuschicht mit einem gefüllten, schnell härtenden 2-K EP-Bindemittel

ca. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936>

ca. 1,0 kg/m² Remmers Quarzsand 01/03 <4405>

ca. 4,0-6,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>

■ Versiegelung abgestreuter Bodenbeläge mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,90-1,10 kg/m² Remmers Epoxy Color Top (in Abhängigkeit der Einstreuung) (Farbe nach Wahl des AG) <6190-6192>
anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)