



Systemdatenblatt

Remmers SL Floor Flex 01-1/01-2

Positionen

■ **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

■ **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**

mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

*** Bedarfspositionen

■ **/Egalisierung von Rauigkeiten**

mind. 1,5 kg/m² Remmers PUR Uni Color <6800, 6802-6806>

ca. 0,5 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

■ **Beschichtung mit einem pigmentierten, trittelastischem 2-K PUR-Bindemittel**

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² je mm Schichtdicke mind. 2,0 kg/m² PUR Uni Color (Farbton nach Wahl des Auftraggebers) <6800, 6802-6806>

■ **Versiegelung mit einem pigmentierten, seidenmatten 2-K PUR-Bindemittel**

optional: anteilige Zugabe Remmers ADD 150 <6660> zur Herstellung rutschhemmender Eigenschaften

Verbrauch: ca. 0,13 kg/m² Remmers PUR Color Top M 2K <6643>

*** Alternativposition

■ **Einblasen von Struktur-/Mattierungsmittel**

ca. bzw. bis zu 0,05 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742>