Systemdatenblatt

Remmers SL Floor Flex 03-1/03-2

Positionen

Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen

Grundierung und Ausgleichsschicht von tragfähigen Gussaphalten mit PUR Uni Color

Grundierung: ca. 0,50 kg/m² PUR Uni Color <6800-6805> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)

Rautiefenausgleich Grundierung: ca. 1,20 kg/m² PUR Uni Color <6800-6805> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)

anteilig ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

Beschichtung mit einem pigmentierten, trittelastischem 2-K PUR-Bindemittel

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² je mm Schichtdicke mind. 2,0 kg/m² PUR Uni Color (Farbton nach Wahl des Auftraggebers) <6800, 6802-6806>

*** Alternativposition

Einblasen von Struktur-/Mattierungsmittel

ca. bzw. bis zu 0,05 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742>