Systemdatenblatt

Remmers TC Floor WDD SR

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**

- **Rutschhemmende Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
  mind. 0,15 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10% Wasser zuzugl. 0,005 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5 %)

*** Grundposition

- **Strukturversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
  0,20-0,25 kg/m² Epoxy BS 3000 SG <6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
  zzgl. 0,005 kg/m² ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>

*** Alternativposition

- **Strukturversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
  0,20-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 M <6370-6379> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
  zzgl. 0,006 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>