Systemdatenblatt

Betonreparatur mit einem RM-R2-Mörtel

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Untergrundvorbehandlung mit geeignetem Verfahren**
- **Bewehrung reinigen**
- **Mineralischer Korrosionsschutz (S-Protect M + Betofix RM)**
  ca. 0,9 kg/m² Remmers S-Protect M <0919>
  ca. 2,3 kg/m² Remmers Betofix RM <1092>
- **M1/R1/R2/PCC Schnellreparaturmörtel (Betofix R2)**
  ca. 1,4 kg/m²/mm Remmers Betofix R2 <1093>
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**

*** Bedarfspositionen

- **PCC-Feinspachtel (Betofix R2)**
  Ca. 1,4 kg/m²/mm Remmers Betofix R2 <1093>