



Systemdatenblatt

Betonreparatur mit einem PRM-Mörtel EP75

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**
- **Bewehrung reinigen**
- **Epoxidharzgebundener Korrosionsschutz (PC S-Protect 2K)**
Ca. 3,0 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
Ca. 0,35 kg/m² je Anstrich Remmers PC S-Protect 2K <0920>
- **Epoxidharzgebundene Haftbrücke (PC Primer 2K)**
ca. 0,5 kg/m² Remmers PC Primer 2K <0900>
- **PC-Reparaturmörtel (PC 2K 75)**
Ca. 1,7 kg/m²/mm Remmers PC 2K 75 <0943>
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**