



# Systemdatenblatt

Betonreparatur mit einem PRM-Mörtel EP45

## Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**
- **Bewehrung reinigen**
- **Epoxidharzgebundener Korrosionsschutz (PC S-Protect 2K)**  
Ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup> Remmers Selectmix 01/03 <4405>  
Ca. 0,35 kg/m<sup>2</sup> je Anstrich Remmers PC S-Protect 2K <0920>
- **Epoxidharzgebundene Haftbrücke (PC Primer 2K)**  
ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers PC Primer 2K <0900>
- **PC-Leichtreparaturmörtel (PC 2K 45)**  
Ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/ mm Remmers PC 2K 45 <0941>
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**