



Systemdatenblatt

Betonersatz mit PCC-I Mörtel R4 EM

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**

*** Grundposition

- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**

*** Alternativposition

- **Kugelstrahlen waagerechter Flächen**

- **Bewehrung reinigen**

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB EM)**
ca. 1,5 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM <5779>

*** Grundposition

- **PCC-Haftbrücke unter PCC I+II (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>

*** Alternativposition

- **PCC-Haftbrücke unter PCC I+II (Betofix HB)**
Ca. 1,1 kg/m² pro Anstrich Betofix HB <1082>
- **M2/R4/PCC I Betonersatz (Betofix R4 EM[basic])**
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix R4 EM <1086>

*** Alternativposition

- **M2/R4/PCC I Betonersatz (Betofix R4 EM rapid)**
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix R4 EM rapid <1094>
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**