



Systemdatenblatt

Betonersatz mit SRM-Mörtel (NS)

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**
- **Bewehrung reinigen**

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **M2/R4/SPCC Betonersatz (Betofix SPCC)**
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix SPCC <1100>
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**