



Systemdatenblatt

Pflanzenschutzlager - Bodenflächen

Positionen

■ **Grundierung mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel**

mind. 0,30 kg/m² Epoxy GL 100 <1427> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

*** **Bedarfspositionen**

■ **/Egalisierung von Rauigkeiten mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel (1mm)**

Verbrauch je mm: mind. 0,85 kg/m² Remmers Epoxy GL 100 und

ca. 0,85 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

■ **Beschichten mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten WHG-geprüften 2-K EP-Bindemittel**

ca. 1,60 kg/m² Remmers Epoxy WHG Color <1428> (bei senkrechten Flächen ist anteilig Remmers WHG TX <1221> zuzugeben)

*** **Bedarfspositionen**

■ **Einstreuung von Mattierungsmittel zur Erzielung der Rutschfestigkeit (bis ca. 20% Deckung)**

Verbrauch je nach Anwendung: ca. 0,050 - 0,075 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742> (< 20% Deckung)