



Systemdatenblatt

SL Deco Color 01-2

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **Egalisieren mit einem transparenten, lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel**
je mm Schichtdicke mind. 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100
mind. 0,85 kg/m² Remmers Selektmix SBL DF <6751>
- **Beschichtung mit einem pigmentierten, trittelastischem 2-K PUR-Bindemittel**
Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² je mm Schichtdicke mind. 2,0 kg/m² PUR Uni Color (Farbton nach Wahl des Auftraggebers) <6800, 6802-6806>
- **Versiegelung mit einem pigmentierten, seidenmatten 2-K PUR-Bindemittel**
Verbrauch: ca. 0,13 kg/m² Remmers PUR Color Top M <6609, 6626-6630>