



Systemdatenblatt

SL Deco Color 01-3

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **Egalisieren mit einem transparenten, lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel**
je mm Schichtdicke mind. 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100
mind. 0,85 kg/m² Remmers Selektmix SBL DF <6751>
- **Mehrfarbige Beschichtung mit einem pigmentierten, trittelastischem 2-K PUR-Bindemittel**
ca. 3,00 kg/m² Remmers PUR Deco Color >6674< (Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers)
- **Rutschhemmende Versiegelung mit einem transparenten, matten Polyurethan**
max. 0,10 kg/m² PUR Top M Plus <6735>