



# Systemdatenblatt

## SL Deco Color 01-4

### Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**  
mind. 0,30 kg/m<sup>2</sup> Epoxy ST 100 <1160>  
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **Egalisieren mit einem transparenten, lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel**  
je mm Schichtdicke  
mind. 0,85 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy ST 100  
mind. 0,85 kg/m<sup>2</sup> Remmers Selektmix SBL DF <6751>
- **Mehrfarbige Beschichtung mit einem pigmentierten, trittelastischem 2-K PUR-Bindemittel**  
ca. 3,00 kg/m<sup>2</sup> Remmers PUR Deco Color >6674<  
(Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers)
- **Versiegelung mit einem matten, wässrigen 2-K PUR-Bindemittel**  
mind. 0,12 kg/m<sup>2</sup> Remmers PUR Aqua Top M <3673>