Systemdatenblatt

SL Deco Color 01-4

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
  mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

- **Egalisieren mit einem transparenten, lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel**
  je mm Schichtdicke mind, 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100
  mind. 0,85 kg/m² Remmers Selektmix SBL DF <6751>

- **Mehrfarbige Beschichtung mit einem pigmentierten, trittelastischem 2-K PUR-Bindemittel**
  ca. 3,00 kg/m² Remmers PUR Deco Color >6674< (Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers)

- **Versiegelung mit einem matten, wässrigen 2-K PUR-Bindemittel**
  mind. 0,12 kg/m² Remmers PUR Aqua Top M <3673>