



Systemdatenblatt

SL Deco Color 01-04

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **Egalisierende Basisschicht für Metalufloor-System**
mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224, Silbergrau>
mind. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Epoxy UV 100 mit SBL DF, MV 1:1 und Metalufloor-Pigmentpaste**
mind. 1,5 kg/m² Remmers Epoxy UV 100 <6344>
ca. 1,50 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF<6751>
ca. 0,05 kg/m² Remmers Metalufloor Pigment <6880-6887>
- **Versiegelung mit einem matten, wässrigen 2-K PUR-Bindemittel**
ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M <3633>