



Systemdatenblatt

SL Deco Metalic 01-06

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **Egalisierende Basisschicht für Metalufloor-System**
mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224, Silbergrau>
mind. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Fließbeschichtung QP 100 - Metalufloorsystem mit 01/03 & Pigmentzugabe**
mind. 1,50 kg/m² Remmers QP 100 <6890>
ca. 1,50 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF<6751>
ca. 0,05 kg/m² Remmers Metalufloor Pigmentpaste <6880>
- **Versiegelung mit einem matten, wässrigen 2-K PUR-Bindemittel**
mind. 0,12 kg/m² Remmers PUR Aqua Top M <3673>