



# Systemdatenblatt

## SL Deco Flake 01-3

### Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel**  
mind. 0,30 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy ST 100 <1160>  
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

#### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Egalisierung von Rauigkeiten mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel (ST)**  
je mm Schichtdicke  
mind. 0,85 kg/m<sup>2</sup> Remmers Epoxy ST 100 <1160>  
mind. 0,85 kg/m<sup>2</sup> Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Ungefüllte Fließbeschichtung PUR Deco Color New**  
mind. 2,00 kg/m<sup>2</sup> Remmers PUR Deco Color <6674>  
(Farbton nach W<ahl des AG)
- **Kontrasteinstreuung mit (einer) Farbflocken(-mischung) mittlerer Größe**  
ca. 0,03-0,05 kg/m<sup>2</sup> Remmers Colorflakes <6461-6465>  
(Farbton nach Wahl des AG)
- **Rutschhemmende Versiegelung mit einem transparenten, matten Polyurethan**  
max. 0,10 kg/m<sup>2</sup> PUR Top M Plus 2K <6736>