



Systemdatenblatt

SL Deco Flake 01-3

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

*** Bedarfspositionen

- **/Egalisierung von Rauigkeiten mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel (ST)**
je mm Schichtdicke mind. 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
mind. 0,85 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Ungefüllte Fließbeschichtung PUR Deco Color New**
mind. 2,00 kg/m² Remmers PUR Deco Color <6674> (Farbton nach Wahl des AG)
- **Kontrasteinstreuung mit (einer) Farbflocken(-mischung) mittlerer Größe**
ca. 0,03-0,05 kg/m² Remmers Colorflakes <6461-6465> (Farbton nach Wahl des AG)
- **Rutschhemmende Versiegelung mit einem transparenten, matten Polyurethan**
max. 0,10 kg/m² PUR Top M Plus <6735>