



Systemdatenblatt

Remmers Deck OS 11b-II

Positionen

■ **Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen, Rautiefen oder zu erbringender Mindestschichtdicken können Mehrverbräuche bzw. Schichtdickenzuschläge**

■ **Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen**

■ **Grundierung mit einem unpigmentierten oder wahlweise auch colorierten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224> ca. 0,80 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

■ **Rissüberbrückende Verschleißschicht mit pigm. 2K PUR Bindemittel**
Rautiefen bzw. Schichtdickenzuschlag: mind. 1,2 kg/m² je mm PUR Color ZS evtl zzgl Quarzsand 0,1-0,3 mm
Verschleisschicht gemäß Prüfzeugnis/ HwO nach RiLi: mind. 2,1 kg/m² Remmers PUR Color ZS
mind. 0,6 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405> (Anteil: ca. 30%)
Einstreuung: mind. 6,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

■ **Versiegelung abgestreuter Einstreuschichten mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,5-0,7 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6192>