

Systemdatenblatt

W3-E Abdichtung von Betondecken (MDS)

Vorarbeiten

*** Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>

Abdichtung auf erdüberschütteten Decken aus Beton (W3-E)

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Fugen / Übergänge mit rissüb. MDS abdichten**
Ca. 0,7 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120) Remmers MB 2K <3014>
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
- **Abdichtung mit rissüberbrückender MDS (W3-E)**
ca. 3,3 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke Remmers MB 2K >3014<
- **Drän- und Anfüllschutzbahn auslegen**
1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

Hinweise

Dieses System ist gemäß den Vorgaben der VOB Teil C gesondert mit dem Bauherrn zu vereinbaren.