



Systemdatenblatt

SR Floor CR 60

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Einstreubelag mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel und Quarzsand 0,3-0,8 mm**
mind. 0,4 kg/m² Remmers Crete TF 60 <686710, Farbe nach Wahl des AG>
mind 4 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
- **Kopfversiegelung auf Quarzsand 0,3-0,8 mm mit einem pigmentieren PUR-Betonbindemittel**
mind. 0,8-1,0 kg/m² Remmers Crete TF 60 <686710 bzw. 686719 je nach Geb.-Schlüssel> (Farbton nach Wahl des AG)
Optional: Remmers Crete ACC <6542>: siehe Tabelle unter Anwendungsbeispiele