



Systemdatenblatt

Beschichten von Wandflächen mit Crete TF

Positionen

- **Vorbehandlung von Wandflächen mit geeigneten Mitteln**

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischer Flächenausgleich für vertikale Flächen**

je mm Schichtdicke: 1,2 kg/m² Remmers Betofix RM

- **Grundieren mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel**

mind. 0,4 kg/m² Remmers Crete TF 60 9,5 kg Crete TF 60 zzgl. 0,5 kg Colorpaste <Farbton nach Wahl des AG>

- **Versiegelung mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel**

mind. 0,4 kg/m² Remmers Crete TF 60 9,5 kg Crete TF 60 zzgl. 0,5 kg Colorpaste <Farbton nach Wahl des AG>