



Systemdatenblatt

Bodenplattenabdichtung, rissüberbrückend((MDS/FPD 2K))

Vorarbeiten

- Estrich komplett entfernen.
- Abdichtende Flächen reinigen

Bodenplattenabdichtung

- **Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat**
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² Remmers Kiesol <1810>
- **Hinterfeuchtungsschutz auftragen (WP Sulfatex)**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP Sulfatex <0430>

*** Bedarfspositionen

- **Untergrundegalierung**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

*** Grundposition

- **Nachträgliche Bodenplattenabdichtung mit rissüberbrückender MDS bei W2.1-E**
Ca. 3,3 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>
- **Schutz der Abdichtung auf Bodenflächen im Innenbereich**