



Systemdatenblatt

TC Floor 2080

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Rutschhemmende Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
mind. 0,15 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10% Wasser
zuzugl. 0,005 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5 %)
- **Strukturversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
0,20-0,25 kg/m² Epoxy BS 3000 SG <6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
zzgl. 0,005 kg/m² ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>