



Systemdatenblatt

TC Floor 2090

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**

*** Grundposition

- **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10 % Wasser

- **Versiegelung mit einem wässrigen, matten, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**

Verbrauch als Versiegelung: 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 M Kopf-Versiegelung: 0,6-0,80 kg/m² in mind. 2 Arbeitsgängen <6370-6379> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)