Systemdatenblatt

TC Floor 2100

Positionen

Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln

Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160>
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

Egalisierung von Rauigkeiten mit optionaler Quarzsandeinstreuung

je mm SD - mind. 1,2 kg/m² Remmers Primer PF <1224>

je mm SD - mind. 0,6 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

Versiegelung mit einem, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,50 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6190-6192>