



Systemdatenblatt

TC Floor 2100

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **Egalisierung von Rauigkeiten mit optionaler Quarzsandeinstreuung**
je mm SD - mind. 1,2 kg/m² Remmers Primer PF <1224>
je mm SD - mind. 0,6 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Versiegelung mit einem, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,50 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6190-6192>