



Systemdatenblatt

TC Floor 2120

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Rutschhemmende Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
zuzügl. 0,008 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5 %)
- **Strukturversiegelung mit einem pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
mind. 0,25 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6190-6192>
zzgl. 0,006 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>