Systemdatenblatt

SR Floor 2140

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**

- **Grundierung mit einemuntergrundtoleranten und schnell härtenden 2-K EP-Bindemittel**
  mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
  Absandung: mind. 1,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

- **Gefülltes Epoxy Primer PF (MV bis 1:0,5) als Einstreubasis für vollsatte Abstreuungen**
  mind. 0,8 -1,2 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224> (Farbe nach Wahl des AG)
  ca. 0,4 0,6 Remmers Selectmix 01/03 <4405>

- **Flächige Einstreuung von staubfreiem Quarzsand (0,3-0,8 mm)**
  ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

- **Versiegelung abgestreuter Bodenbeläge mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**
  mind. 0,60 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6190-6192> (in Abhängigkeit der Einstreuung)