



Systemdatenblatt

SR Floor 2150

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Grundierung mit einem untergrundtoleranten und schnell härtenden 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
Absandung: mind. 1,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
- **Gefülltes Epoxy Primer PF (MV bis 1:0,5) als Einstreubasis für vollsatte Abstreungen**
mind. 0,8 -1,2 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224> (Farbe nach Wahl des AG)
ca. 0,4 0,6 Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Flächige Einstreuung von staubfreiem Quarzsand (0,7-1,2 mm)**
ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
- **Versiegelung abgestreuter Bodenbeläge mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel auf QS07/12**
ca. 0,90-1,10 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6190-6192> (in Abhängigkeit der Einstreuung)