



Systemdatenblatt

SL Floor 2160

Positionen

■ Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln

*** Grundposition

■ Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel

mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 New <6012-6016> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10 % Wasser

*** Bedarfspositionen

■ Egalisierung bzw. Fließspachtel mit einem gefüllten, wässrigen, zweikomponentigen Epoxydharzspachtel

je mm Schichtstärke: mind. 1,0 kg/m² Epoxy BS 4000 <6320-6324>

ca. 1,0 kg/m² SelectMix SBL DF <6751> evtl. ca. bis zu 10 % Wasser (bezogen auf BM-Menge)

■ Einstreuschicht mit einem wässrigen, pigmentierten 2 K EP-Bindemittel und Farbflocken

Verbrauch für 1 mm Schichtstärke: ca. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6324>

ca. 0,5 kg/m² Remmers SelectMix SBL DF<6751>

Einstreuung: ca. 0,5-0,7 kg/m² Remmers Colorid <6224-6241>

■ Fixierung von Flockenbelägen mit PUR Aqua Top 1K

Verbrauch: ca. 0,15-0,25 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 1K <3690>

■ Versiegelung mit einem matten, wässrigen 2-K PUR-Bindemittel

ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M <3633>