Systemdatenblatt

SL Floor 2030

Positionen

Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln

Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

*** Bedarfspositionen

Egalisierung von Rauigkeiten mit optionaler Quarzsandeinstreuung

je mm SD - mind. 1,2 kg/m² Remmers Primer PF <1224>

je mm SD - mind. 0,6 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

Verlaufsbeschichtung mit einem gefüllten, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel

mind. 1,30 kg/m² Remmers Epoxy OS Color (Farbe nach Wahl des AG) <6980-6988>

ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

*** Bedarfspositionen

Einstreuung von Mattierungsmittel zur Erzielung der Rutschfestigkeit (bis ca. 20% Deckung)

Verbrauch je nach Anwendung: ca. 0,050 - 0,075 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742> (< 20% Deckung)