



Systemdatenblatt

SL Floor 2161

Positionen

■ Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln

*** Grundposition

■ Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel

mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 New <6012>

(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

zzgl. bis zu 10 % Wasser

*** Bedarfspositionen

■ Egalisierung bzw. Fließspachtel mit einem gefüllten, wässrigen, zweikomponentigen Epoxdharzspachtel

je mm Schichtstärke:

mind. 1,0 kg/m² Epoxy BS 4000 <6320-6324>

ca. 1,0 kg/m² SelectMix SBL DF <6751>

evtl. ca. bis zu 10 % Wasser (bezogen auf BM-Menge)

■ Dünnschichtiger Einstreubelag mit einem wässrigen, pigmentierten 2 K EP-Bindemittel und Farbflocken

Verbrauch für < 0,5 mm Schichtstärke:

mind. 0,40 - 0,50 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>

Verbrauch für Einstreuung:

mind. 0,5 - 0,70 kg/m² Remmers Colorid <6224-6241>

■ Fixierung von Flockenbelägen mit PUR Aqua Top 1K

Verbrauch:

ca. 0,15-0,25 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 1K <3690>

■ Versiegelung mit einem matten, wässrigen 2-K PUR-Bindemittel

ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M <3633>