



Systemdatenblatt

Ziegelschlämmverfugung

Vorarbeiten

- **Ausräumen von geschädigtem /morbidem Fugenmaterial**

*** Bedarfspositionen

- **Zerstörte Steine ersetzen**

Ziegelschlämmverfahren

*** Grundposition

- **Hydrophobierende, lösemittelhaltige Vorimprägnierung**
ca. 0,6 l/m² Funcosil SNL geruchsneutral <0641>

*** Alternativposition

- **Hydrophobierende Vorimprägnierung für lösemittlempfindliche Baustoffe**
ca. 0,6 l/m² Remmers Funcosil SN <0604>

*** Bedarfspositionen

- **Auffüttern tiefer liegender Fugen**
ca.1,0 kg/l Hohlraum Remmers FM FS <0435>>
ca.1,0 kg/l Hohlraum Remmers Selectmix RMS <6752>
- **Verfugung im Ziegelschlämmverfahren**
ca. 3 kg/m² <0435> bei 5 mm Fugentiefe Remmers FM FS <0435> alternativ FM FS Sonderfarbton <0437>

*** Grundposition

- **Hydrophobierende, lösemittelhaltige Nachimprägnierung**
ca. 0,4 l/m² Remmers Funcosil SNL geruchsneutral <0641>

*** Alternativposition

- **Hydrophobierende Nachimprägnierung für lösemittlempfindliche Baustoffe**
ca. 0,4 l/m² Remmers Funcosil SN <0604>

*** Alternativposition

- **Farbtonintensivierende, verfestigende Nachhydrophobierung**
ca. 0,4 l/m² Remmers Funcosil AS <0640>

*** Alternativposition

- **Hydrophobierende Nachimprägnierung mit Fassadencreme**
ca. 0,15 l/m² Funcosil FC <0711>

*** **Alternativposition**

■ **Hydrophobierende Nachprägnierung mit Fassadencreme mit Farbtonintensivierung**

ca. 0,15 l/m² Remmers Fungosil FC plus <0712>