



Systemdatenblatt

Entsalzung

Vorarbeiten

*** Bedarfspositionen

- Entfernen störender Verunreinigungen

*** Bedarfspositionen

- Facing von sehr empfindlichen Oberteilen

*** Bedarfspositionen

- Partielle Vorfestigung zu entsalzender Flächen
objektspezifisch, je nach Verwitterungsart und -tiefe Remmers KSE 100 <0719>

Entsalzung

- Entsalzung von Natursteinen mit Entsalzungskomprese
je cm Schichtdicke: 14,0 kg/m² Remmers Entsalzungskomprese <1070> bei ___ cm Schichtdicke: ___ kg/m² Remmers Entsalzungskomprese <1070>

*** Bedarfspositionen

- Berieseln mit destilliertem oder deionisiertem Wasser zur Kompressenentsalzung

*** Bedarfspositionen

- Einbringen von Bohrlöchern zur Injektion von destilliertem oder deionisiertem Wasser

*** Bedarfspositionen

- Injektion von destilliertem oder deionisiertem Wasser über Bohrlochkette

*** Bedarfspositionen

- Luftentfeuchtung zur Kompressenentsalzung
- Opferputz mit Remmers Kompressenputz herstellen
Ca. 6,0 kg/m²/cm Schichtdicke Remmers Kompressenputz <1077>