



Systemdatenblatt

Ziegelgefach steinsichtig

Positionen

*** Bedarfspositionen

■ Zerstörte Steine austauschen

■ Reprofilierung, Restaurierung, Ergänzung von verwittertem Mauerwerk im Gefach

ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers RM pro <0597> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm² <0598> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm² <0599> Körnung grob bis 2,0 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm² <0591> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm² <0592> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm² <0593> Körnung grob bis 2,0 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²

*** Bedarfspositionen

■ Freilegen von Fugen bis in eine Tiefe von 2 cm

■ Verfugen mit zementfreiem Fugenmörtel (FM ZF)

Je nach Fugenbreite und -tiefe ca.: 1,6 kg/l Fugenraum Remmers Fugenmörtel ZF <1045>

*** Alternativposition

■ Verfugen mit Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel

ca. 1,7 kg/l Hohlraum Remmers FM TK <1026> trassgrau (Eigenfarbe), Größtkorn: 1,0 mm <1022> Sonderfarbton, Größtkorn: 1,0 mm <1023> Sonderfarbton, Größtkorn: 2,0 mm