



Systemdatenblatt

Hydrophobierung (geruchsneutral)

Hydrophobierende Imprägnierung

■ Hydrophobierende, lösemittelhaltige Imprägnierung

abhängig vom Untergrund: Remmers Funcosil SNL geruchsneutral <0641> Ziegelmauerwerk, feinporös: mind. 0,8 l/m²
Ziegelmauerwerk, grobporös: mind. 1,0 l/m² Kalksandstein glatt: mind. 0,5 l/m² Kalksandstein bruchrau, bossiert: mind. 0,7 l/m² Putz: mind.
0,5 l/m² Porenbeton: mind. 1,0 l/m² Faserzement: mind. 0,3 l/m² Beton-Modulstein: mind. 1,2 l/m² Naturstein feinporös: mind. 0,6 l/m²
Naturstein grobporös: mind. 1,5 l/m² (Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)