



Systemdatenblatt

Hyrophobierung wässrige Emulsion

Hydrophobierende Imprägnierung

■ Hydrophobierende Imprägnierung in wässriger Emulsionform

abhängig vom Untergrund: Remmers Funcosil WS <0614> Kalksandstein glatt: mind. 0,5 l/m² Kalksandstein bruchrau: mind. 0,7 l/m²
Ziegelsichtmauerwerk: mind. 0,8 l/m² Ziegel grobporös: mind. 1,5 l/m² Leichtbeton: mind. 1,0 l/m² Naturstein feinporös: mind. 0,8 l/m²
Naturstein grobporös: mind. 1,5 l/m² (Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)