

Systemdatenblatt

W2.1-E Streifenförmige Abdichtung

Vorarbeiten

*** Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Erdberührte, streifenförmige Fugenabdichtung auf Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (W2.1-E)

*** Grundposition

- **Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic))**

Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Alternativposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS**

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>

Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>

Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>

Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>

- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Erdberührte, streifenförmige Fugenabdichtung (W 2.1-E)**

Ca. 3,3 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

- **Perimeterdämmung mit rissüberbrückender MDS verkleben**

Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>