Systemdatenblatt

Remmers Deck OS 10 M

Positionen

Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen, Rautiefen oder zu erbringender Mindestschichtdicken können Mehrverbräuche bzw. Schichtdickenzuschläge

Grundierung mit einem unpigmentierten oder wahlweise auch colorierten 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224> ca. 0,80 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Zwischenschicht mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten 2-K PUR-Bindemittel

evtl. Rautiefen bzw. Schichtdickenzuschlag je mm: 1,15 - 1,25 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>

Dichtungsschicht gemäß Prüfbericht: mind. 1,7 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>

Dichtungsschicht OS 10 gemäß DAfStb (2 mm) mind. 2,3 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826> (ca. 2 mm)

Einstreubelag mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten 2-K PUR-Bindemittel

Verschleißschicht nach Prüfzeugnis: mind. 1,8 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056> zzgl mind. 0,40 kg/m² Quarz der Körnung 0,1-0,3 mm <4405> (ca. 20%)

Abstreuung im Überschuss: ca. 6,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

*** Grundposition

Versiegelung abgestreuter Einstreuschichten mit einem pigmentierten 2-K PUR-Bindemittel

mind. 0,7-1,2 kg/m² Remmers PUR Color Top OS <6055> (in Abhängigkeit vom Abstreumaterial)

*** Alternativposition

Versiegelung abgestreuter Einstreuschichten mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel

mind. 0,7-1,2 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6192> (in Abhängigkeit vom Abstreumaterial)