



Systemdatenblatt

Beschichtung - Epoxydharz

Positionen

*** Grundposition

- **Grundierung mit einem untergrundtoleranten und schnell härtenden 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
Absandung: mind. 1,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

*** Alternativposition

- **Grundierung mit einem nonylphenol- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy FAS 100 (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
Absandung: mind. 1,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
- **Beschichtung mit einem lösemittehaltigen, rissüberbrückenden 2K - EP-Bindemittel**
mind. 1,20 kg/m² Epoxy Universal <5590-5592> (für drei Anstriche)