

Systemdatenblatt

Abdichtung Balkone, DIN 18531-5

Vorarbeiten

- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**

*** Grundposition

- **Gefälle-Ausgleichsschicht herstellen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS basic <0405>

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Kontaktschicht per Kratzspachtelung herstellen (System 3in1)**
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB FL 2K <3001>
- **Abdichten von Innenecken, Fugen und im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen (System 3in1)**
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 500 <5075>
1 Stk./Innenecke VF Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke VF Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Nach Bedarf Remmers MB FL 2K <3001>
- **Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge (System 3in1)**
Ca. 1,3 kg/m²/mm Remmers MB FL 2K <3001>
- **Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen (System 3in1)**
Abhängig von Verlegeart und Kammzahnung Ca. 3,5 kg/m² bei Kammzahnung 10 mm. Remmers MB FL 2K <3001>
- **Fliesenbelag ausfugen (System 3in1)**
Abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite, Fugentiefe, ca. 0,2 kg/m² bei Fliesenformat 30x60 cm Remmers MB FL 2K <3001>
Ca. 78 ml/Beutel Flüssigkomponente MB FL 2K Remmers Protect MKT 1 <3024>
Abhängig vom gewählten Farbton Remmers Pigment FL <2863>
- **Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen herstellen**
Remmers Multi Sil <7380> Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt

*** Bedarfspositionen

■ **Nachreinigung von Fliesenbelägen**

Ca. 0,1-0,2 l/m², abhängig von Mischungsverhältnis und Verschmutzungsgrad Remmers Clean FL <0651>