



Systemdatenblatt

Remmers Deck M Flex

Positionen

- **Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen**
 - **Grundierung mit einem unpigmentierten oder wahlweise auch colorierten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224> ca. 0,80 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
 - **Dichtend wirksame Zwischenschicht mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten 2-K PUR-Bindemittel**
Deck M Flex-Anforderungen - gem Prüfbericht: mind. 1,70 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
Als OS 10-Systembestandteil (2 mm) mind. 2,3 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
Als OS 11a-Systembestandteil (1,5 mm) mind. 1,70 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
Als OS 14-Systembestandteil (2 mm) mind. 2,30 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
 - **Einstreubelag mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten 2-K PUR-Bindemittel**
Deck M Flex-Anforderungen - gem Prüfbericht: mind. 1,8-2,0 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056> zzgl. Ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
Als OS 10-Systembestandteil mind. 1,80 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056> zzgl. Ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
Als OS 11a-Systembestandteil (3 mm) mind. 1,8-2,0 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056> ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
Als OS 14-Systembestandteil (4 mm) mind. 2,5 - 2,6 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056> ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
Verbrauch: mind. 5-6 kg/m² Remmers Quarz 03/08DF <4406>
- *** Grundposition
- **Versiegelung abgestreuter Einstreuschichten mit einem pigmentierten 2-K PUR-Bindemittel**
mind. 0,5-0,7 kg/m² Remmers PUR Color Top OS <6055> <Farbton nach Wahl des AG>
- *** Alternativposition
- **Versiegelung abgestreuter Einstreuschichten mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,5-0,7 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6192> <Farbton nach Wahl des AG>