



Systemdatenblatt

Betonersatz im Handauftrag

Positionen

- Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer zu planen.
- Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen
- Korrodierte Bewehrungseisen freilegen
- Sandstrahlen mineralischer Flächen
- Bewehrung reinigen, Einzellänge bis 1 m
- Bewehrung reinigen, Einzellänge über 1 m

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **PCC-Haftbrücke unter PCC I+II (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **M2/M3/R3/R4/PCC I+II Betonersatz (Betofix R4)**
Trockenmörtel-Verbrauch: ca. 2,0 kg/m²/mm bzw. 2,0 kg/m³ Remmers Betofix R4 <1096>
- wie vor, jedoch Fläche bis 0,1 m² Schichtdicke ____cm