



Systemdatenblatt

Betonersatz im Trockenspritzverfahren

Positionen

- Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer zu planen.
- Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen
- Korrodierte Bewehrungseisen freilegen
- Sandstrahlen mineralischer Flächen
- Bewehrung reinigen, Einzellänge bis 1 m
- Bewehrung reinigen, Einzellänge über 1 m

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix K)**
ca. 0,1 kg/m Remmers Betofix K <5782> (für 16mm Bewehrung)
- **M3/R4/SPCC TS Betonersatz (Betofix SPCC TS)**
Ca. 2,1 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Betofix SPCC TS <5781> Hinweis: zzgl. Rückprall