Systemdatenblatt

Betonersatz für Bodenflächen

Positionen

***

- **Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer zu planen.**
- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Korrodierte Bewehrungseisen freilegen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**
- **Bewehrung reinigen, Einzellänge bis 1 m**
- **Bewehrung reinigen, Einzellänge über 1 m**

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB EM)**

  ca. 1,5 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM <5779>

- **PCC-Haftbrücke unter PCC I (Betofix KHB EM)**

  ca. 1,5 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM <5779>

- **M2/R4/PCC I Betonersatz-2K (Betofix EM 4 2K)**

  20 kg/m²/cm Remmers Betofix EM 4 2K >5778<

  3,7 l Remmers Betofix EM LQ >5780<